ENDUIT DE RAGREAGE

Produit en poudre non concerné par la directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de COV

CARACTERISTIQUES

Ragréage en poudre pour sol et mur pour intérieur et extérieur à base de ciment blanc, charges minérales d?une granulométrie contrôlée jusqu?à 0,5 mm et fibres Une fois gâché, ce ragréage est une pâte dense très glissante permettant une application facile au platoir. Sans empêcher la « transpirabilité » des fonds, ce ragréage peut être employé sur divers supports : chape ciment, béton, béton cellulaire, enduit ciment, parpaing, brique, carrelage et sur toutes les surfaces endommagées afin de donner une meilleure accroche aux couches successives.

PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports et leur préparation seront conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur (propres, secs, non friables et dépourvus de sels, d?humidité et de moisissures).
Les trous et les saignées doivent être rebouchés dans un premier temps avant la mise en ?uvre d?une couche générale. Dans le cas de températures élevées et sur fonds absorbants, il est conseillé d?humidifier les supports avec de l?eau propre ou d'appliquer **SOUS COUCHE POUR CHAUX** ou **SOUS COUCHE POUR CHAUX EXTRA.**

MODE D?EMPLOI

Gâcher ENDUIT POUR RAGREAGE de préférence au malaxeur, possible à la bétonnière, avec de l?eau environ 0,3-0,4 lt / kg. Se colore avec tous les pigments minéraux compatibles. Détremper les pigments dans de l?eau et filtrer la pâte colorante obtenue avec un tamis fin. Pour une meilleure dispersion des pigments dans l?eau de détrempe, nous conseillons l?utilisation de **PENTASOL**. Bien mélanger avant l?application.
Mise en oeuvre au platoir ou par projection et s?égalise avant son séchage complet avec une taloche en éponge légèrement humide. Il est possible de le lisser. Sec et recouvrable après environ 48 h selon l?épaisseur.
Dans le cas d?épaisseur supérieure à 1 cm appliquer ce ragréage en plusieurs couches en attendant la prise de la couche inférieure. Il est possible de mélanger **ENDUIT POUR RAGREAGE** avec **MINERAL** pour réaliser un enduit bâtard avec des meilleurs caractéristiques d?accroche et d?imperméabilité pour les supports difficiles (supports minéraux peints par exemple,...).
Eviter d'appliquer **ENDUIT POUR RAGREAGE** sur des supports chauds et/ou directement exposés au soleil, par journée de vent, sur des supports humides ou en cas de pluie.

Consommation : environ 1 Kg / m² par mm d?épaisseur par couche de produit gâché

RECOMMANDATIONS

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau douce et consulter un médecin si les symptômes persistent. Conserver hors de portée des enfants.

NETTOYAGE ET CONSERVATION

Nettoyage des outils à l?eau. Appliquer et conserver à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Se conserve 1 an dans son emballage d?origine au sec à l?abri du gel.
Conditionnement de 30 kg.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais , elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Ambiance Bio Construction 24, Rue de Maquis de Payolle 65000 TARBES T€l. fax : 05 62 44 84 29
Email : ambiancebioconstruction@wanadoo.fr Site : www.ambiancebioconstruction.fr

EURL capital 7500. SIRET : 48133499300013 APE 4752A-RCS TARBES TVA intrac. FR 3848133993